

检测报告

报告编号: WT2024B01C00266

委托单位: 上海域金澜优实业有限公司

样品名称: 皇氏工匠发泡剂

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2024B01C00266



注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：<http://www.ctc-online.cn>

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号： WT2024B01C00266

第 1 页 共 3 页

样品名称	皇氏工匠发泡剂	检测类别	委托检测
委托单位	上海域金澜优实业有限公司	商 标	——
生产单位	——	样品状态	满足检测要求
收样日期	2024 年 01 月 23 日	样品数量	7 瓶
生产日期 /批号	——	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024 年 02 月 21 日 -03 月 15 日
判定依据	JC/T 936-2004 《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》		
检测项目	外观、密度等共 11 项，详情见数据页。		
检测结论	*经检测，送检样品所检项目（第 1~7 项）的检测结果符合 JC/T 936-2004 《单组份聚氨酯泡沫填缝剂》标准的技术要求，第 9~10 项的检测结果符合 GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准溶剂型聚氨酯类胶粘剂的技术要求，发泡倍数的检测结果见数据页。* 签发日期： (检测专用章)		
附注：（此处空白）			

批 准：

审 核：

编 制：

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2024B01C00266

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目			标准要求 JC/T 936-2004	检测结果	单项 结论	检测依据
1.	外观			PU 填缝剂在气雾罐中为液体，喷射出的物料为颜色均匀的泡沫体，无未分散的颗粒、杂质，固化后为泡孔均匀的硬质泡沫塑料	PU 填缝剂在气雾罐中为液体，喷射出的物料为颜色均匀的泡沫体，无未分散的颗粒、杂质，固化后为泡孔均匀的硬质泡沫塑料	符合	JC/T 936-2004 7.1
2.	密度			≥10kg/m³	17kg/m³	符合	GB/T 6343-2009
3.	导热系数（35℃）			≤0.050W/(m·K)	0.048W/(m·K)	符合	JC/T 936-2004 7.4 GB/T 10294-2008
4.	尺寸稳定性 （23℃±2℃）,48h	长度	≤5%	1%	符合	JC/T 936-2004 7.3 GB/T 8811-2008	
		宽度	≤5%	1%	符合		
		厚度	≤5%	2%	符合		
5.	燃烧性			B2 级或 B3 级	B2 级	符合	JC/T 936-2004 7.5 GB/T 8626-2007
6.	拉伸 粘 结 强 度	铝板	标准条件,7d	≥80kPa	82kPa	符合	JC/T 936-2004 7.6
			浸水,7d	≥60kPa	77kPa	符合	
		PVC 塑料板	标准条件,7d	≥80kPa	83kPa	符合	
			浸水,7d	≥60kPa	65kPa	符合	
		水泥 砂浆板	标准条件,7d	≥60kPa	80kPa	符合	
7.	剪切强度			≥80kPa	395kPa	符合	JC/T 936-2004 7.7
8.	发泡倍数			≥标示值-10 倍	51 倍	/	JC/T 936-2004 7.8
备注：1、检测地点：管庄。							

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2024B01C00266

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求 GB 18583- 2008 表 1 溶剂型 (聚氨酯类)	检测结果	单项结论	检测依据
9.	苯	$\leq 5.0\text{g/kg}$	未检出	符合	GB 18583-2008 附录 B
10.	甲苯+二甲苯	$\leq 150\text{g/kg}$	未检出	符合	GB 18583-2008 附录 C
11.	游离甲醛	/	未检出	/	GB 18583-2008 附录 A
(以下空白)					
备注：1、检测地点：管庄。 2、未检出说明：苯$<0.02\text{g/kg}$；甲苯、二甲苯均$<0.02\text{g/kg}$； 游离甲醛$<0.05\text{g/kg}$。					

—————本报告结束—————

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>