

# 检 测 报 告

报告编号: WT2025B01C00764G1

委托单位: 皇氏工匠（上海）企业发展有限公司

样品名称: 皇氏工匠水性氢化彩砂 RT5180

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心



WT2025B01C00764



## 注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

---

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：[www.ctc.ac.cn](http://www.ctc.ac.cn)

客户线上服务平台：<http://www.ctc-online.cn>

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：[ywjd@ctc.ac.cn](mailto:ywjd@ctc.ac.cn)

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心  
检 测 报 告

报告编号： WT2025B01C00764G1

第 1 页 共 2 页

|                                                                                 |                                                                                                                                               |      |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| 样品名称                                                                            | 皇氏工匠水性氢化彩砂 RT5180                                                                                                                             | 检测类别 | 委托检测                           |
| 委托单位                                                                            | 皇氏工匠（上海）企业发展有限公司                                                                                                                              | 商 标  | ——                             |
| 生产单位                                                                            | ——                                                                                                                                            | 样品状态 | 均匀膏状                           |
| 收样日期                                                                            | 2025 年 03 月 28 日                                                                                                                              | 样品数量 | 1kg                            |
| 生产日期<br>/批号                                                                     | ——                                                                                                                                            | 型号规格 | ——                             |
| 检测依据                                                                            | 各检测项目检测依据详见<br>数据页。                                                                                                                           | 检测日期 | 2025 年 05 月 22 日<br>-06 月 06 日 |
| 判定依据                                                                            | T/CBMF 166-2022 《室内装饰装修用美缝剂》                                                                                                                  |      |                                |
| 检测项目                                                                            | 1、人工气候老化 168h（使用窗玻璃滤光器）                                                                                                                       |      |                                |
| 检测结论※                                                                           | <div>*经检测，送检样品人工气候老化 168h（使用窗玻璃滤光器）的检测<br/>结果符合 T/CBMF 166-2022 《室内装饰装修用美缝剂》标准中有砂型环氧<br/>类的技术要求，检测结果见数据页。*</div> <div>签发日期：<br/>(检测专用章)</div> |      |                                |
| 附注：本报告为对 2025 年 06 月 17 日签发的编号 WT2025B01C00764 检测报告的更改，<br>标识※处为更改内容， 原报告即日起作废。 |                                                                                                                                               |      |                                |

批 准：

审 核：

编 制：

中国国检测试控股集团股份有限公司  
国家建筑材料测试中心  
检 测 报 告

报告编号: WT2025B01C00764G1

第 2 页 共 2 页

| 序号                                    | 检测项目                         |    | 标准要求 | 检测结果 | 单项结论 | 检测依据                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------|----|------|------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 人工气候老化<br>168h（使用窗<br>玻璃滤光器） | 粉化 | <1 级 | 0 级  | 符合   | T/CBMF 166-2022<br>6.5.8<br>GB/T 16422.2-<br>2014<br>GB/T 1766-2008 |
|                                       |                              | 变色 | ≤2 级 | 1 级  | 符合   |                                                                     |
| (以下空白)                                |                              |    |      |      |      |                                                                     |
| 备注： 1、检测地点：管庄。<br>2、制样配比：A:B=9:1（质量比） |                              |    |      |      |      |                                                                     |

—————本报告结束—————

# 国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>