

检测报告

报告编号: WT2024B01C02286

委托单位: 皇氏工匠(上海)企业发展有限公司

样品名称: 皇氏工匠纯氢化美缝剂

检测类别: 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



WT2024B01C02286



注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
- 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

客户线上服务平台：<http://www.ctc-online.cn>

业务接待电话：400-010-0010、010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：400-010-0010、010-51167679

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号： WT2024B01C02286

第 1 页 共 2 页

样品名称	皇氏工匠纯氢化美缝剂	检测类别	委托检测
委托单位	皇氏工匠（上海）企业发展有限公司	商 标	——
生产单位	——	样品状态	均匀膏状
收样日期	2024 年 07 月 19 日	样品数量	2 组
生产日期 /批号	——	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024 年 07 月 28 日 -08 月 12 日
判定依据	T/CBMF 166-2022 《室内装饰装修用美缝剂》		
检测项目	人工气候老化（使用窗玻璃滤光器）		
检测结论	*经检测，送检样品人工气候老化（使用窗玻璃滤光器）的检测 结果符合 T/CBMF 166-2022 《室内装饰装修用美缝剂》标准表 1 无砂 型美缝剂环氧类的技术要求，检测结果见数据页。* 签发日期： (检测专用章)		
附注：（此处空白）			

批 准：

审 核：

编 制：

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2024B01C02286

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		标准要求 T/CBMF 166-2022 表 1 无砂型	检测结果	单项结论	检测依据
1	人工气候老化 （使用窗玻璃 滤光器）	粉化	<1 级	0 级	符合	T/CBMF 166-2022 6.4.10 GB/T 16422.2- 2014 GB/T 1766-2008
		变色	≤2 级	1 级	符合	
(以下空白)						
备注： 1、检测地点：管庄。						

—————本报告结束—————

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>